

Műszaki Információ

Alpina Grundierfarbe

**Univerzális alapozó,
fémre-fára.**

Anyagtulajdonságok

Alkalmazási terület:

Fehér, matt, oldószertartalmú, pigmentált alapozófesték nagyon jó fedőképességgel kül- és beltéren.

Tulajdonságok:

- ölmmentes
- gyorsan szárad
- jó tapadóképeségű
- rugalmas
- könnyen feldolgozható
- jól lakkozható, különösen Alpina mázolóanyagokkal

Alkalmazási felületek:

Alapozott fa, fém és kemény PVC felületek. Szükség esetén ásványi alapok, cementvakolatok, beton és gipszkarton felületek, megfelelő alapozás után. Ecsettel, hengerrel és szórógéppel is felvihető.

Szín:

Fehér. Világos színekben színezhető.

Tárolás:

Gyártástól számított 5 évig (5-25 °C-on).

Feldolgozási hőmérséklet:

+5 °C alatt ne dolgozzuk fel.

Fényesség:

Selyemmatt

Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén ca. 4 óra

múlva porszáraz, ca. 8 óra múlva átfesthető. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idők hosszabbak.

Anyagszükséglet:

Ecsettel felhordva 80-100 ml/m² sima felületen, érdes felületen valamivel több, próbafestéssel lehet pontosan meghatározni az adott felületen az anyagszükségletet. Henger használatkor: 90-100 ml/m², szórásakor: 100 ml/m².

Feldolgozás:

A termék feldolgozásra kész. A felületi szennyeződések, mint zsírok, olajok és elváló részek, el kell távolítani. A fa nedvességtartalma ne legyen magasabb lombos fa esetén 12%-nál, tűlevelű fa esetén 15%-nál. Fémfelületek korróziógátló alapozása szükséges. Nem hordképes felületeknél a régi festést a hordképes felületig el kell távolítani.

Szerszámok tisztítása:

Lakkbenzinnel vagy Terpentinnel.



Kiszáradási idő: 0,75 Liter, 2,5 Liter

Alapfelület előkészítés, rétegfelépítés

Rétegfelépítés:

Alapfelület	Alkalmazási terület	Alapfelület előkészítése	Alapozás	Köztes bevonat	Fedőbevonat
Fa, faszerkezet	Belső, külső	Megcsiszolni	Alpina Grundierfarbe	Alpina Seidenweiss, Alpina Seidenmix, Alpina Glanzweiss, Alpina Glanzmix, Alpina Fensterlack	
Kemény PVC	Belső, külső	Leccsiszolni, alkohollal lemosni	Alpina Grundierfarbe		
Beton	Belső, külső	Az elváló részeket el kell távolítani	Capalac Grundierfarbe		
Vas, acél	Belső, külső	Rozsdátlanítani, zsírtalanítani	Alpina Metallgrund	Alpina Grundierfarbe	Alpina Seidenweiss, Alpina Seidenmix, Alpina Glanzweiss, Alpina Glanzmix, Alpina Fensterlack
Hordképes felületek	Belső, külső	Megcsiszolni/tisztítani	Felületnek megfelelően előkészíteni és alapozni		

Biztonsági előírások:

R 10 – Kevésbé tűzveszélyes

R 66 – Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 7/9 – Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó

S 16 – Gyűjtőforrástól távol tartandó, – Tilos a dohányzás

S 23 – A keletkező gőzt/permetet nem szabad belelegezni

S 24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 29 – Csatornába engedni nem szabad

S 38 – Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni

S 51 – Csak jól szellőztetett helyen használható

S 62 – Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

EU határérték erre a termékre:

(Kategória A/d): 350 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 340 g/l VOC-t tartalmaz.

Hulladék elhelyezés:

Csak az üres dobozokat szabad a hulladéktárolóba dobni.

Hulladékjegyzék-kód: 08 01 11

Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok

További információ: lásd Biztonsági adatlap.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetben kérje szaktanácsadójának részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Műszaki információ Nr. A-L010D • Állapot: 2010. auguszt.

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.

H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel.: 1/264-8914, 265-1594

Fax: 1/262-0467

www.caparol.hu • caparol@caparol.hu

Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.