

Műszaki Információ

Alpina Metallgrund

Rozsdagátló alapozó.

Anyagtulajdonságok

Alkalmazási terület:

Szürke, matt, korrózióvédő alapozó vas és acél felületekre, kül- és beltérre

Tulajdonságok:

- ólom- és krómmentes
- magas korrózióvédelem
- jó fedőképességű, gyorsan szárad
- könnyen feldolgozható
- kitűnő tapadóképeségű
- jól lakkozható, különösen Alpina mázolóanyagokkal

Alkalmas alapfelületek:

Vas és acélfelületek.
Ecsettel, hengerrel és szórógéppel is felvihető.

Szín:

Szürke.

Tárolás:

Gyártástól számított 5 évig (5-25 °C-on).

Feldolgozási hőmérséklet:

+5 °C alatt ne dolgozzuk fel.

Fényesség:

Selyem matt.

Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén ca. 0,5 óra múlva porszáraz, ca. 5 óra múlva átfesthető. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idők hosszabbak.

Anyagszükséglet:

Ecsettel felhordva 90-110 ml/m² sima felületen, érdes felületen valamivel több, próbafestéssel lehet pontosan meghatározni az adott felületen az anyagszükségletet. Henger használatakor: 90-100 ml/m², szórásakor: 100-110 ml/m².

Feldolgozás:

A termék feldolgozásra kész. A felületi szennyeződések, mint zsírok, olajok és elváló részek, el kell távolítani. A vas és acél felületeket drótkéfével rozsdátlanítani kell. Nem hordképes felületeknél a régi festést a hordképes felületig el kell távolítani.

Szerszámok tisztítása:

Lakkbenzinnel vagy Terpentinnel.



Kiszerelés: 0,75 Liter, 2,5 Liter

Alapfelület előkészítés, rétegfelépítés

Rétegfelépítés:

Alapfelület	Alkalmazási terület	Alapfelület előkészítése	Alapozás	Közetes bevonat	Fedőbevonat
Vas, acél	Belső, külső	Rozsdátlanítani, zsirtalanítani	Alpina Metallgrund	Alpina Seidenweiss, Alpina Seidenmix, Alpina Glanzweiss, Alpina Glanzmix	Alpina Seidenweiss, Alpina Seidenmix, Alpina Glanzweiss, Alpina Glanzmix

Biztonsági előírások:

R 10 – Kevésbé tűzveszélyes

R 66 – Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 7/9 – Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó

S 16 – Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás

S 23 – A keletkező gózt/permetet nem szabad belélegezni

S 24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 29 – Csatornába engedni nem szabad

S 38 – Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni

S 51 – Csak jól szellőztetett helyen használható

S 62 – Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

EU határérték erre a termékre:

(Kategória A/I): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 410 g/l VOC-t tartalmaz.

Hulladék elhelyezés:

Csak az üres dobozokat szabad a hulladéktárolóba dobni.

Hulladékjegyzék-kód: 08 01 11

Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok
További információ: lásd Biztonsági adatlap

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Műszaki információ Nr. A-L030D • Állapot: 2010. auguszt.

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.

H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel.: 1/264-8914, 265-1594

Fax: 1/262-0467

www.caparol.hu • caparol@caparol.hu

Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.