

Műszaki Információ

Alpina Holzgrund

Faimpregnáló alapozó.

Anyagtulajdonságok

Alkalmazási terület:

Szintelen, matt, fungicid hatású, nyitott pórusú, oldószertartalmú favédő alapozó kültérre

Tulajdonságok:

- vékony rétegű
- nyitott pórusú
- nedvességszabályzó
- víztaszító, időjárásálló
- könnyen felhordható
- oldószertartalmú lazúrokkal és lakkokkal átdolgozható

Alkalmos alapelületek:

Faszervezetekhez szintelen lakkok alá impregnáló alapozóként. Ecsettel, szórógéppel és merítéssel is felvihető.

Szín:

Szintelen.

Tárolás:

Gyártástól számított 5 évig (5-25 °C-on).

Feldolgozási hőmérséklet:

+ 5 °C alatt ne dolgozzuk fel.

Fényesség:

Selyemmatt.

Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén ca. 1-2 óra múlva porszáraz, ca. 1-2 óra múlva porszáraz, ca. 8 óra múlva átfesthető. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idők hosszabbak.

Anyagszükséglet:

Ecsettel felhordva 80-120 ml/m² sima felületen, érdes felületen valamivel több, próbafestéssel lehet pontosan meghatározni az adott felületen az anyagszükségletet. Merítéskor: 100-120 ml/m².

Feldolgozás:

A termék feldolgozásra kész. A felületi szennyeződések, mint zsírok, olajok és elváló részek, el kell távolítani. A fa nedvességtartalma ne legyen magasabb lombos fa esetén 12%-nál, tűlevelű fa esetén 15%-nál. Fémfelületek korróziógátló alapozása szükséges. Nem hordképes felületeknél a régi festést a hordképes felületig el kell távolítani.

Szerszámok tisztítása:

Lakkbenzinnel vagy Terpentinnel.



Kiszerezés: 0,75 Liter, 2,5 Liter

Alapfelület előkészítés, rétegfelépítés

Rétegfelépítés:

A termék feldolgozásra kész. Az Alpina Holzgrundot mérítéssel vagy ecsettel vastagon felvisszük, a felesleges anyagot ca. 15 perc múlva ecsettel vagy egy ronggyal eltávolítjuk. Nem hordképes felületeknél a régi festést a hordképes felületig el kell távolítani. A felületi szennyeződések, mint zsírok, olajok és elváló részek, el kell távolítani. A fa nedvességtartalma ne legyen magasabb lombos fa esetén 12%-nál, tűlevelű fa esetén 15%-nál. Új faszervezet: a síma felületeket szálirányban lecsiszolni, alaposan tisztítani, elváló farészeket pl. gyanta eltávolítani. Kezeletlen, régi fa: az elszürkült fafelületet a hordképes fáig lecsiszolni, alaposan tisztítani. Festett fa: régi lakkozást a hordképes felületig eltávolítani, lazúrokat lecsiszolni, tisztítani és próbafestéssel megvizsgálni az összeférhetőséget az Alpina Holzgrunddal.

Biztonsági előírások:

R 52/53 - a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

R 66 – Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 7/9 – Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó

S 16 – Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás

S 23 – A keletkező gőzt/permetet nem szabad belelegezni

S 29 – Csatornába engedni nem szabad

S 36/37/38 – Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

S 51 – Csak jól szellőztetett helyen használható

S 62 – Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

EU határérték erre a termékre:

(Kategória A/f): 700 g/l (2007/2010). Ez a termék legfeljebb 640 g/l VOC-t tartalmaz.

Hulladék elhelyezés:

Csak az üres dobozokat szabad a hulladéktárolóba dobni.

Hulladékjegyzék-kód: 08 01 11

Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok
További információ: lásd Biztonsági adatlap

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Műszaki információ Nr. A-L060D • Állapot: 2010. auguszt.

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhoraszt végezzen.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.

H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel.: 1/264-8914, 265-1594

Fax: 1/262-0467

www.caparol.hu • caparol@caparol.hu

Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.