

> Alapozók >> Vizes alapú, színtelen

# AmphiSilan Koncentrat

Oldószermentes, környezetbarát,  
hidrofób hatású speciális alapozó.



## Termékleírás

**Alkalmazás:**

Speciális erősítő és kiegyenlítő hatású alapozó erősen porózus, szívóképes vakolatokra, valamint homokkő falaza-tokra Amphisilan homlokzاتفestékekkel való lefestés előtt.

**Tulajdonságok:**

- Vízrel hígítható, környezetbarát, enyhe szagú
- Időjárásálló
- Hidrofobizáló és erősítő hatású tejszerű folyadék
- Könnyen és gyorsan felhordható, hamar beszívódik, csaknem színtelen.

**Kiszerezés:**

12 kg

**Sűrűség:**

Kb. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

**Tárolás:**

Hűvös, fagymentes helyen legalább 12 hónapig raktározható.

**Biztonsági előírások:**

**S2**-Gyermekek kezébe nem kerülhet. Részletes információk a biztonsági adatlapon és a műszaki termékismertetőben.

**Hulladékkehelyezés:**

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) korm. rendeletben, és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben foglaltak szerint. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Lejárt szavatosságú lakként, festékként gyűjthető össze! Csak a teljesen kiürült tárolóedény hasznosítható újra!

**Hulladékbesorolás:**

52404 (ÖNORM S 2100 szerint)



<b>Feldolgozás</b>	
<b>Figyelem:</b>	Festés előtt a környező felületeket gondosan le kell takarni. Az esetleg a lakk-, üvegkerámia-, hő- és fémfelületekre fröccsent alapozót vízzel azonnal le kell mosni.
<b>Rétegfelépítés: Felhordás:</b>	<b>Alapozás:</b> 1:1 arányban tiszta vízzel hígított AmphiSilan Konzentrat-tal <b>Közbenső és fedőfestés:</b> Max. 10% vízzel hígított AmphiSilan homlokzatfestékekkel.
<b>Anyagfelhasználás:</b>	Ecsettel, hengerrel és szórószállal.
<b>A feldolgozás alsó hőmérséklet határa:</b>	Kb. 200-350 g/m <sup>2</sup> felhígított alapozó. (Csak irányérték, a pontos anyagfelhasználást próbafestéssel kell megállapítani.)
<b>Száradási idő:</b>	A feldolgozási és száradási hőmérséklet a környező levegőre, az anyagra és az alapfelületre vonatkozóan legalább +5 °C. Nem szabad erős napfénynél, esőben vagy erős szélben feldolgozni. Vigyázat éjjeli fagyveszély esetén!
<b>Figyelem:</b>	+20 °C és 65 % relatív páratartalom esetén 2-3 óra után porszár. 12 óra után átfesthető. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb relatív páratartalom mellett a száradási idő meghosszabbodik.
<b>Műszaki tanácsadás:</b>	A gyakorlatban előforduló valamennyi felületre vonatkozó alapozási előírás ebben a műszaki ismertetőben nem részletezhető. Szaktanácsadóink adott esetben szívesen állnak rendelkezésre.

**Műszaki információ Nr. A145/1 • Állapot: 2007. december**

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.

**Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.** • H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel.: 1/264-8914, 265-1594 • Fax: 1/262-0467 • Internet: [www.caparol.hu](http://www.caparol.hu) • e-mail: [caparol@caparol.hu](mailto:caparol@caparol.hu)