

> Vékonyvakolatok >> Diszperziós termékek

Capatect KD Stuktúrvakolat

(Capatect KD-Rillenputz 20, 30)

Időjárásálló, diffúzióképes diszperziós vakolat.



Termékleírás	
Alkalmazási területek:	Rusztikus, dekoratív struktúr-vakolat homlokzati felületekre. Alkalmos Capatect hőszigetelő rendszerek fedő rétegeként.
Szemcseméreték:	20 (2,0 mm) 30 (3,0 mm)
Kötőanyag:	Diszperzió
Szín:	Fehér
Tárolás:	Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti, lezárt edényben 24 hónapig tárolható.
Hulladék elhelyezés:	Veszélyes hulladék tárolóban. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Csatornarendszerbe, nyílt vizekbe nem kerülhet. A teljesen beszáradt anyagot építési vagy háztartási hulladékként lehet elhelyezni.
Kiszerezés:	25 kg
Feldolgozás	
Rétegfelépítés:	Alapozás: Caparol-vakotalapozóval, max. 5 %-ban vízzel hígítva, a vakolat síréhez közeli színárnyalatban. Fedő bevonat: Caparol-rusztikvakolat a megfelelő szemcseméretben.
Felhordás:	Caparol-rusztikvakolatot, ha szükséges max. 3 %-ban vízzel hígítva simítóval történő felhordáshoz megfelelő sűrűségűre beállítani és rozsdamentes glettvassal egyenletesen felhordani. A felhordott réteget a szemcseméretnek megfelelően lehúzni és még nedvesen műanyag simítóval körkörösén, vízszintesen vagy függőlegesen eldolgozni.
Szerszámok:	Rozsdamentes acél és műanyag glettvás.



A felhordás első hőmérsékletkorlátja:

Az alapfelület és a környezet egyaránt min. +5 °C legyen. Közvetlen napugrázás mellett, esőben vagy erős szélben ne hordjuk fel. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.

Színezés:

Legfeljebb 3 % Alpinacolor színezőfestékkel. A sötét árnyalatokat gyárilag színez-tessük. Kisebb felületeket ajánlatos fehér színben vakolni és végezetül a megfelelő színárnyalatban festeni. Hőszigetelő rendszer fedőrétegeként válasszunk világos (25 fölötti fényértékű) színárnyalatot.

Hígítás:

Szükség esetén max. 3 % vízzel, feldolgozási sűrűségűre beállítani.

Anyagfelhasználás:

Capatect KD-Rillenputz 20: kb. 2,6 kg/m²
Capatect KD-Rillenputz 30: kb. 3,2 kg/m²
Az anyagfelhasználás nagymértékben függ az alapfelület minőségétől. Az adatok tájékoztató jellegűek, pontos értékeket a helyszínen, próbafelhordással kell meghatározni.

Száradási idő:

+20 °C hőmérsékleten és 65 % relatív páratartalom esetén 24 - 36 óra (szemcse-mérettől függően). Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő hosszabbodik. A száradási idő alatt a felületet időtől, fagytól védeni kell.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelület legyen száraz és tapadást rontó anyagoktól mentes.

Új ásványi eredetű vakolatok, mészhabarcs- és javított mészhabarcs vakolatok:

Az új vakolatokat 2 - 4 hét kötési idő elteltével lehet bevonni. A javított felületek is legyenek jól kikeményedve és szárazak. A porló felületű vakolatokat Caparol Mélyalapozó TB alapozóval előkezeleni.

Beton:

A felületeket lekefélni és portalanítani, zsaluolaj, -zsír és -viaszmaradványokat gőzborotvás mosással el kell távolítani. A zárványhibákat és kitéréseket alkalmas javító habarccsal kijavítani. Kopott, porló, máló felületeket Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozni.

Mész-, cement- és ásványi eredetű bevonatok:

Mechanikusan eltávolítani és portalanítani. Alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Hordképes bevonatok:

Megtisztítani, a fényes felületeket érdesíteni.

Nem hordképes bevonatok:

Mechanikusan vagy maratással eltávolítani. A maratott felületeket egy nap száradás után Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozni.

Jól tapadó, porló bevonatok:

Alapos tisztítás után alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Mohás és algás felületek:

A moha- és algaréteget mechanikusan el kell távolítani és 1:3 arányban vízzel hígított Capatopx gombaölővel jól átítatni. Az így kezelt felületeket bevonás előtt hagyjuk teljesen kiszáradni.

Gipsz építő lapok, valamint gipszes és készvakolatok:

Jól megtisztítani. A fényes felületeket megcsiszolni, portalanítani és Caparol emulziós Alapozóval alapozni.

Fa-, farost- és forgácslapok:

A kültéri lapokat a szívóképesesség teljes megszűnéséig, adott esetben többször is Caparol Mélyalapozó TB alapozóval előkezeleni.

Figyelem! Általános felhordási tanácsok:

A természetes homok adalékok miatt a különböző gyártási adagokból származó termékek enyhe színárnyalati különbséget mutathatnak. Ezért egybefüggő felületeken kizárólag azonos gyártási számmal rendelkező anyagokat használjunk, vagy a különbözőeket keverjük össze. Az áttapolási foltok elkerülése érdekében az egybefüggő felületeket egyszerre, ún. "nedves a nedvesre" eljárással vonjuk be. A termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében ne keverjük más termékkel. Nem alkalmas vízszintes, csapadékvíznek kitett felületek bevonására.

Kiegészítő információk:

A termék nem minősül veszélyes vegyszernek. Ennek ellenére használatakor ügyeljünk a vegyszerek kezelésére vonatkozó általános higiéniai és biztonsági előírások betartására. Gyermekektől elzárt helyiségben tároljuk. Kerüljük a huzamosabb bőrrel való érintkezést. Szembe kerülve azonnal mossuk ki bő vízzel.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Műszaki információ Nr. A05 • Állapot: 2007. november

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft. • H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel.: 1/264-8914, 265-1594 • Fax: 1/262-0467 • Internet: www.caparol.hu • e-mail: caparol@caparol.hu