

> Oldószeres mázóanyagok >> Kiegészítő termékek

Capalac LackSpachtel

Javítótapasz kül- és beltéren.



Termékleírás

Alkalmazás:	Fa-, alapozott fém és régi vakolatok spaklizására.
Tulajdonságai:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gyorsan szárad ■ Jól töltő ■ Csekély zsugorodás ■ Fedőlakkal közvetlen átfesthető
Kötőanyag:	Műgyanta kombináció.
Sűrűség:	1,9 g/cm ³
Szín:	Fehér
Tárolás:	Száraz, hűvös és fagymentes helyen.
Kiszerezés:	3,0 kg
Biztonsági előírások:	Oldószert tartalmaz (Lakkbenzin) Gyermekektől elzárva kell tárolni. Tűz- és szikraforrásoktól távol tartani. Dohányozni tilos. Kerüljük a bőrre vagy szembe kerülését. Bőrrel való érintkezésnél azonnal bő vízzel és szappannal lemosni. Nem kerülhet a csatornahálózatba vagy nyílt vizekbe. Kizárólag jól szellőztethető helyiségben szabad felhordani.
Hulladék elhelyezés:	Csak maradéktalanul kiürített edényt szabad újrafeldolgozásra leadni. A maradékokat a festékek és lakkok számára kijelölt hulladék gyűjtőben kell elhelyezni.



Feldolgozás

Alkalmas alapok: Fa-, fém és régi vakolatok, kül és beltéren. Magas nedvességtartalmú faszerkezetek esetében nem alkalmazható.

Alapfelület előkészítése: Az alapfelület, száraz, hordképes és tiszta legyen.

Alapfelület:

Alapfelület		Alapozás
Nyers fa	Kültér	Capalac Profi Grund
	Beltér	Capalac Holz-Impägniergrund
Hordképes régi lakkozott felület		Capalac Profi Grund vagy Disbon 481
Vas, acél		Capalac Korrogrund vagy
		Capalac Profi Allgrund
Régi vakolatok		Capalac Mélyalapozó LF

Felhordás: A Capalac LackSpachtel glettszerszámmal hordható fel nedves a nedvesre technikával, több rétegben, naponta többször. A 700 µm-es nedves rétegvastagságot (rétegenként) nem szabad túllépni. Foltszerű javításoknál fedőlakkozás előtti előlakkozás ajánlatos.

Rétegfelépítés: A Capalac LackSpachtel Caparol műgyanta és diszperziós lakkokkal bevonható.

Feldolgozási hőmérséklet: Anyag, környezet, és alapfelület hőmérséklete min 15 °C max. 30 °C legyen.

Száradási idők: 20 °C hőmérséklet és 60 % relatív páratartalom esetén: Nedves rétegvastagság 700 µm/ nap, átfesthető egy teljes éjszakai száradás után. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idő megnövekedhet.

Műszaki tanácsadás: Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Műszaki információ Nr. 094 • Állapot: 2007. november

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft. • H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel.: 1/264-8914, 265-1594 • Fax: 1/262-0467 • Internet: www.caparol.hu • e-mail: caparol@caparol.hu