

> Oldószeres mázolóanyagok >> Festőmesterek Profi termékei

# Capalac Profi SM

Selyemmatt, aromamentes műgyanta  
fehér lakk kül- és beltérre.



## Termékleírás

**Alkalmazás:** Fa-, fém és kemény PVC kül- és beltéri felületek fedő lakkozására.

**Tulajdonságai:**

- Aromamentes oldószer
- Magas fehérség
- Nemes selyemfény
- Jó rugalmasság
- Sokáig feldolgozható
- Tartós
- Kiváló fedőképesség, jó élfedés
- Jó ütésállóság
- Könnyű feldolgozhatóság
- Gyors száradás
- Kitűnő önterülés
- Ellenáll a különböző háztartási tisztítószereknek, rövid ideig gyenge savaknak és lúgoknak
- Magas időjárás- és fényállóság

**Kötőanyag:** Aromamentes alkidgyanta kombináció, oldószertartalommal.

**Sűrűség:** Kb. 1,2 g/cm<sup>3</sup>

**Szín:** Fehér.  
Colorexpress rendszer szerint.

**Fényesség:** Selyemmatt.

**Tárolás:** Hűvös, fagymentes helyen.

**Kiszerezés:** 1 liter, 2,5 liter és 10 liter



## Feldolgozás

**Alkalmas alapok:** Lealapozott és előlakkozott fa, fém és kemény PVC.

**Előkészítés:** A lealapozott felületet enyhén lecsiszolni és letisztítani.

**Feldolgozás:** Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni. Szükség esetén Dupa-inn Verflüssiger-rel (aromamentes) vagy Capalac Kunstharz-Verdünnner-rel hígítani.

**Felhordás:** Ecsettel, hengerrel vagy szóróással.

**Feldolgozási hőmérséklet:** Anyag-, levegő-, alap min.+5 °C.

**Tanácsok szóráshoz:** **Magasnyomású szórás:**

- szórófej: 1,5-2,0 mm
- nyomás: 2-4 bar
- hígítás: 5-15 Vol.%
- DIN 4mm konzisztencia: 30-50 sec

**Alacsony nyomású szórás:**

- szórófej: 1,5 mm
- nyomás: 0,2-0,5 bar
- hígítás: 5-20 Vol.%
- DIN 4mm konzisztencia: 30-40 sec

**AIRLESS:**

- szórószög: 25°-65°
- szórófej: 0,009-0,011 incs
- nyomás: 180-200 bar
- hígítás: –
- DIN 4mm konzisztencia: szállítási viszkozitás

**Szerszámok tisztítása:** Használat után azonnal terpentines hígítóval.

**Biztonsági előírások:** Gyúlékony. Gyermekektől elzárva kell tárolni. Az edényt jól lezárva, hűvös, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Tűz- és szikraforrásoktól távol tartani. Dohányozni tilos. Kerüljük a bőrre vagy szembe kerülését. Szórásnál a ködöt nem szabad belelegezni. Kizárólag jól szellőztethető helyiségben szabad felhordani. Nem kielégítő szellőzés esetén használjunk védőmaszkot. Nem kerülhet a csatornahálózatba vagy nyílt vizekbe. Pontos adatok: lsd. Biztonsági Adatlap

**Hulladékelhelyezés:** Csak maradéktalanul kiürített edényt lehet újrafeldolgozásra visszaadni. Anyagmaradékot tartalmazó edényt festékek és lakkok számára kijelölt hulladék gyűjtőben kell elhelyezni.

**Felhasználás:**

Felhasznált mennyiség ml/m <sup>2</sup>	Ecsettel való felvitel	Hengerezés	Magasnyomású szórás	Airless szórás	Alacsony nyomású szórás
<b>Függőleges felületen</b>	100-120	90-110	110	120	120
<b>Vízszintes felületen</b>	130	130	130	130	130

Pontos anyagfelhasználás a helyszínen, próbafestéssel határozható meg.

**Száradási idők:** 20 °C-on és 65 %-os relatív páratartalom esetén:

	Porszárz	Megfogható	Átfesthető	Átszórható
<b>Óra múlva</b>	4	8-10	24	8-16

Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb páratartalom esetén a száradási idő arányosan megnövekszik.

Rétegfelépítés:						
Alap	Felhasználási terület	Alapfelület előkészítése	Impregnálás	Alapozás	Köztes réteg	Zárórég
<b>Fa, fa-szerszámok</b>	beltér	csiszolás	–	Capalac Grund	–	Capalac Profi SM
<b>Fa</b>	kültér	BFS Nr. 18	Capalac Holz-Imprägniergrund	Capalac Grund	Capalac Profi SM	
<b>Vas, acél</b>	beltér	rozsdátlanítás / zsírtalanítás	–	Capalac Korrogrund alapozó	–	
	kültér	rozsdátlanítás / zsírtalanítás	–	2 x Capalac AllGrund vagy 2 x rozsdagátló alapozó	Capalac Profi SM	
<b>Cink</b>	beltér	BFS Nr. 5	–	Disbon 481 EP-Uniprimer	–	
	kültér	BFS Nr. 5	–	Disbon 481 EP-Uniprimer	Capalac Profi SM	
<b>Alumínium, réz</b>	beltér	BFS Nr. 6	–	Capalac AllGrund	–	
	kültér	BFS Nr. 6	–	Capalac AllGrund	Capalac Profi SM	
<b>Kemény PVC</b>	beltér / kültér	BFS Nr. 22	–	Capalac AllGrund	–	
<b>Hordképes régi bevonatok</b>	beltér / kültér	csiszolás / lúgozás	A sérülésektől függően kell a felületet előkezelni és alapozni.		szükség esetén Capalac Profi SM	

**Műszaki tanácsadás:**

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

**Műszaki információ Nr. D055 • Állapot: 2007. november**

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.

**Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.** • H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel.: 1/264-8914, 265-1594 • Fax: 1/262-0467 • Internet: [www.caparol.hu](http://www.caparol.hu) • e-mail: [caparol@caparol.hu](mailto:caparol@caparol.hu)