

Disbopur 458 PU-Aqua Siegel

Transzparens, vizes bázisú 2K Poliuretán bevonat,
PU és EP bevonatok fedőrétegeként.



Termékleírás

Alkalmazási terület:	Beltéri EP és PU bevonatok miatt fedőrétege, a Disboxid Stone Color rendszer- eleme bel-és kültérben, fedőréteg a Disboxid Multicolor rendszerekhez, és az ArteFloor padlóbevonatokhoz.
Szín:	Transzparens.
Fényességi fok:	Matt.
Kiszerezés:	4 kg kombi

Feldolgozás

Anyagszükséglet:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sima felületek: 80-120 g/m² ■ Érdes felületen: 130 g/m² + 4 kg/m² Disbon 947 Slidestop. <p>A pontos anyagfelhasználást próbafelület készítésével kell megállapítani.</p>
Tárolás:	Száraz, hűvös helyen, eredeti felbontatlan edényben 6 hónap.
Bekeverés:	Az edzőt az alapmasszára öntjük és lassú fordulátú keverővel intenzíven átkeverjük. Keverési arány: alapmassza : edző = 5 : 1
Feldolgozhatóság:	20 °C-on és 60 % relatív páratartalom esetén: 90 perc. Magasabb hőmérséklet csökkenti, alacsonyabb hőmérséklet növeli a feldolgozási időt.
Száradási idő:	20 °C és 60 % relatív páratartalom esetén <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 nap múlva járható és átdolgozható, ■ 3 nap múlva mechanikusan terhelhető, ■ 7 nap múlva kikeményedett.
Feldolgozási hőmérséklet:	+10 °C és +30 °C között a relatív páratartalom max. 80 %.



Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szak-tanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Műszaki információ Nr. 458 • Állapot: 2008. július

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft. • H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel.: 1/264-8914, 265-1594 • Fax: 1/262-0467 • Internet: www.caparol.hu • e-mail: caparol@caparol.hu