

Műszaki Információ

Alpina MAGNETO Alapfesték

Mágnesek számára tapadóképes beltéri fal festéséhez. Könnyen feldolgozható, oldószermentes, nincs leárnnyékoló hatással (telefonra, számítógépre, stb.) Használható otthon, a konyhában vagy a gyerekszobában, az irodában, a rendelőben vagy az üzletben.

Anyagtulajdonságok

Alkalmazási terület:

Mágneses fal festéséhez. A gyors és változtatható mód, hogy a fontos dolgokat a falra helyezzük: pl. információkat, fotókat, leveleket, rajzokat, jegyeket, recepteket, posztereket, mindent, amit csak szeretnénk.

Tulajdonságok:

- Vízesbázisú, enyhe szagú és környezetbarát
- Diffúzióképes, tartós és erős
- Könnyen javítható
- Nem sárgul
- Súrolásálló

Alkalmas alapfelületek:

Mészhabarcs és javított mészhabarcs vakolatok, gipszes és készvakolatok, gipszkartonlapok, festetlen papírtapéták, hordképes bevonatok vagy műgyanta bevonatok, beton, mészhomokkő és bevonat nélküli téglafelületek, enyves festék bevonatok. Az alapfelületnek megfelelő Alpina Mélyalapozóval alapozni.

Rétegfelépítés:

Egy alkalmas edénybe át kell tölteni és alaposan fel kell keverni. Nem szabad hígítani vagy más festékkel keverni. Laposecsettel vagy rövid szűrű hengerrel vastagon hordjuk fel a festéket. Az optimális hatás elérése érdekében 3 réteget vigyünk fel. Kb. 6 órát várjunk a rétegek felhordása közben. A festéket és az ecsetet fóliával védjük a kiszáradástól.

Szín:

Ezüstszürke.

Fényesség:

Matt.

Kötőanyag:

Polyakrylátgyanta.

Felhordás/ Feldolgozási hőmérséklet:

A felhordás történhet ecsettel vagy hengerrel. +5 °C alatt ne dolgozzuk fel.

Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén a bevonat 24 óra múlva átvonható. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idők hosszabbak.

Anyagszükséglet:

Sima alapfelületeken rétegenként kb. 500 ml/m². Durva felületeken értelemszerűen több. A pontos felhasználást próbafestéssel kell meghatározni.

Eszközök tisztítása:

Az eszközöket használat után szappanos vagy tiszta vízzel tisztítsuk.



Kiszáradás: 1 Liter alapfesték

Alapfelület előkészítés, rétegfelépítés

Feldolgozás:

A felületet legyen tiszta, száraz és a leváló részekről mentes.

Mészhabarcs- és javított méshabarcs vakolatok:

A tartós, közepesen szívó felületeket előkezelés nélkül lehet bevonni. Erősen porózus, mállékony és erősen szívó vakolatokat Caparol Mélyalapozó LF alapozóval kell előkezelni.

Gipszes és késvakolatok:

Egy alapozó réteg Caparol Mélyalapozó LF alapozóval. A kifényesedett felületű gipszvakolatokat előzőleg meg kell csiszolni és portalanítani.

Gipszkartonlapok:

Az erősen szívó felületeket egy Caparol Mélyalapozó LF alapozó réteggel előkezelni.

Festetlen papírtapéták:

Előkezelés nélkül lehet bevonni.

Hordképes bevonatok vagy műgyanta bevonatok:

Matt, gyengén szívóképes bevonatokat direkt bevonni. Fényes, régebbi festések felületét rücskössé kell tenni és úgy átfesthető.

Beton:

Az esetleg előforduló leváló részeket kefével el kell távolítani.

Mészhomokkő és bevonat nélküli téglafelületek:

Előkezelés nélkül lehet bevonni.

Enyves festék bevonatok:

Alaposan le kell mosni.

Levált tapéták:

Maradékalanul leszedni. A ragasztó- és makulatúra maradványokat le kell mosni.

Penészes, gombás felületek:

A penészes bevonatot el kell távolítani és a felületet gombamentesítővel alapozni kell. Kiszáradás után a felületet penészgátló festékkel kell lefesteni. (A penészedés okát fel kell tártani és meg kell szüntetni)

Nikotinfoltok:

Erősebb szennyeződést alaposan lemosni és jól kiszáritani. Átfestéshez Alpina Nikotingátló festéket használjuk.

Nem hordképes bevonatok:

A régebbi festéseket vagy műgyantabevonatokat fel kell kaparni, el kell távolítani és alaposan portalanítani kell.

Apró hibák a felületen:

A megfelelő javítási munkák után lealapozni.

Összetétel:

EU határérték erre a termékre VOC (Kategória A/a): 75 g/l (2007) / (2010). Ez a termék max. 5 g/l VOC-t tartalmaz.

Biztonsági előírások:

S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S26 - Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S29 - Csatornába engedni nem szabad.

Bővebben lásd: Biztonsági Adatlap

Raktározás:

Hűvös, fagymentes helyen. Eredeti, bontatlan csomagolásban tárolható. Hulladékéltelvezés: Csak a teljesen kiürült csomagolóanyag hasznosítható újra. Folyékony anyagmaradékot vízesbázisú festékek hulladékként, a beszáradt anyagmaradékot háztartási hulladékként kell kezelni.

Hulladékjegyzék kód:

080112 - festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Műszaki információ Nr. 2027 • Állapot: 2010. augusztus

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelholdást végezzen.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.

H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel.: 1/264-8914, 265-1594

Fax: 1/262-0467

www.caparol.hu • caparol@caparol.hu

Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.