

Műszaki Információ

Alpina Thermo Vakolatalapozó

Vízzel hígítható, pigmentált alapozó ásványi alapfelületekhez Alpina struktúrvakolatokhoz.

Anyagtulajdonságok

Alkalmazási terület:

Tapadást növelő és egyenletes szí-
vőképességet biztosító pigmentált
alapozó ásványi alapfelületekre
Alpina struktúrvakolatokhoz.

Tulajdonságok:

- könnyű feldolgozhatóság
- vízzel hígítható
- környezetbarát
- diffúzióképes
- felületmegkötő hatású

Alkalmos alapfelületek:

Alkalmos az Alpina Thermo
ragasztó- és beágyazóanyag és az
összes Capatect beágyazóanyaggal
készített alapfelületre a P II, P III
habarcs csoportok alapfelületeire,
valamint beton felületekre. Az alap-
felületeknek szilárdnak, tisztának,
száraznak és tapadásgátló anya-
goktól mentesnek kell lennie.

Szín:

Fehér, ColorExpress rendszerrel
lehetséges az alapozó vakolat színé-
vel megegyező vagy ahhoz közeli
színárnyalatra történő leszínezése.

Fényesség:

Matt.

Felhordás/ Feldolgozási hőmérséklet:

Ecsettel, hengerrel vagy szórással.
(Nem dolgozható fel Airless beren-
dezéssel!).

Az eszközöket feldolgozás után
azonnal tiszta vízzel kell tisztítani.
+5 °C alatt ne dolgozzuk fel!

Száradási idő:

Minimálisan +5°C hőmérsékleten
és 65% relatív páratartalom esetén
4 óra múlva felületszár és 12
óra múlva átfesthető. Alacson-
nyabb hőmérséklet és magasabb
páratartalom után a száradási idő
meghosszabbodhat.

Anyagszükséglet:

Kb. 130-150 ml/m².

A megadott érték irányérték.
Pontos anyagfelhasználás a hely-
színen végzett próbafelhordással
állapítható meg.

Hígítás:

Az anyag feldolgozáskész, hígítást
nem igényel. Felhasználás előtt jól
keverjük fel és a teljes alapfelületre
hígítatlanul hordjuk fel.



Kiszerezés: 10 liter

Alapfelület előkészítés, rétegfelépítés, további információk

Feldolgozás:

Az alapfelületnek szilárdnak, tisztának, száraznak és tapadást gátló anyagoktól mentesnek kell lennie.

Nem hordképes bevonatok:

Régi nem hordképes festékbevonatokat a hordképes nyers fafelületig lecsiszolni.

Összetétel:

Kötőanyag: Akrilátkopolimer, szilikongyanta és szilikátok.

Biztonsági előírások:

S 2 – Gyermek kezébe nem kerülhet

Raktározás:

Száraz, hűvös, fagymentes helyen, eredeti bontatlan csomagolásban 2 évig tárolható.

Hulladékjegyzék-kód: 08 01 03

Tilos a készítményt élővízbe, víznyelésekbe és a talajba juttatni! Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalhatja magában valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Műszaki információ • Állapot: 2009. október

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.

H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel.: 1/264-8914, 265-1594

Fax: 1/262-0467

www.caparol.hu • caparol@caparol.hu

Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.