Caparol ProfiWeiss

Beltéri falfesték
Kitűnő minőségű, matt fehér beltéri falfesték

Termékleírás

Kiszerelés/csomagolási egység	2l 4l 8l 15l
Színek	Fehér
Fényességi fok	tompa matt
Tárolás	Hűvös, száraz de fagymentes helyen. Tárolási stabilitás, bontatlan állapotban, 2 év. A hígított anyagot minél hamarabb dolgozza fel.
Műszaki adatok	■ Nedves tisztíthatóság: 3. osztály ■ Kontrasztarány: ■ 2. osztály 8m²/liter kiadósság esetén ■ Maximális szemcsenagyság: ■ finom (ca. 200µm) ■ Sűrűség: Ca. 1,57 g/cm³

Feldolgozás

Alkalmas alapfelületek	Használható minden lakótérben előforduló aljzathoz, pl. vakolatra, betonra, téglafalra, papír és fűrészporos tapétákra valamint ép, régi diszperziós bázisú bevonatok átfestésére
Alapfelület előkészítése	Az aljzatnak száraznak, tisztának, teherviselőnek, zsiradékmentesnek kell lennie, nem lehetnek rajta olyan szennyeződések és elválasztó réteget képező anyagok, mint például szinterhártyák, gyanták, viaszok, olajok, leválasztó szerek stb. Az aljzatot megfelelő eljárásokkal meg kell tisztítani külön figyelemmel a penészgomba szennyeződésektől, krétásodó összetevőktől, és egyéb, a tapadást befolyásoló anyagoktól. Meg kell vizsgálni a bevonandó aljzat, illetve a régi festékréteg összeférhetőségét az új anyaggal. A tartós, normál szívó felületeket előkezelés nélkül lehet bevonni. Erősen porózus, mállékony és erősen szívó vakolatokat alapozóval kell előkezelni. Egy alapozó réteg Caparol Haftgrunddal. A kifényesedett felületű gipszvakolatokat előzőleg meg kell csiszolni és portalanítani, Caparol Tiefgrund TB-vel előkezelni. Az erősen szívó felületeket egy Caparol Acryl Grundfestiger réteggel vagy Caparol Tiefgrund TB-vel előkezelni. Sűrű, fényes felületeket a jó tapadóképességű Caparol Haftgrunddal alapozni. Glettéleket lecsiszolni. Puha gipszlaprészeket Caparol Tiefgrund TB-vel megerő- síteni. Alapozás Caparol Haftgrunddal. Vízzel oldható, elszíneződő anyagtartalom esetén Caparol szigetelő alapozóval kezelni. Esetleges mállást és lisztesedést okozó elemeket eltávolítani. Alapozás Capaplexszel 1:3 arányban vízzel hígítva.
Anyag előkészítés	Az anyag felhasználásra kész, felhasználás előtt alaposan keverje fel.
A felhasználás módja	felhordható: ecsettel, hengerrel, szórással
Hígítás	Szükség esetén hígítsa max. 5% vízzel.
Feldolgozási feltételek	Min. +5ºC aljzat- és környezeti hőmérséklet a bedolgozás és száradás alatt
Száradás/száradási idő	+20 °C és max. 60% relatív páratartalom mellett: átfesthető kb. 4-6 óra elteltével. Alacsonyabb hőmérsékletek és magasabb páratartalmak esetén ezek az idők megnőnek.
Szerszámok	A munkaeszközökből a használatot követően azonnal ki kell kenni, illetve ki kell hengerezni a festéket, majd azokat vízzel, esetleg mosogatószer hozzáadásával meg kell tisztítani.
Szerszámok tisztítása	A munkaeszközökből a használatot követően azonnal ki kell kenni,

illetve ki kell hengerezni a festéket, majd azokat vízzel, esetleg mosogatószer hozzáadásával meg kell tisztítani.

Tanács

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)	Gyermekek elől elzárva tartandó. Szórásos munkavégzésnél A2/P2 kombinált szűrőt kell használni. A munkavégzés és a száradás alatt gondoskodni kell elegendő szellőzésről. A festék használata alatt enni, inni és dohányozni tilos. A szembe vagy bőrre került anyagot azonnal, bő vízzel le kell tisztítani. Nem szabad a csatornahálózatba, az élővizekbe vagy a talajba engedni. Az esetlegesen szükséges jelölés megtalálható a Biztonsági Adatlapban. A Biztonsági Adatlap kérésre megkapható.
Ártalmatlanítás	Csak a maradéktalanul kiürített edényeket szabad újrahasznosításba adni. A beszáradt anyagmaradékok kommunális szemétként kezelhetők. A folyékony anyagmaradékokat tartalmazó edényeket a fáradt festékek gyűjtőhelyén kell leadni. AVV hulladék kulcsszám: Nr. 080112
EU határérték a VOC tartalomra	EU határérték a termékre (A/a kategória): 30 g/l (2010). A termék max. < 1,4 g/l VOC-t tartalmaz.
Ügyfélszolgálat	Caparol Ügyfélszolgálat: Telefon: +36/1-264-8914 Fax: +36/1-262-0467 E-mail: caparol@caparol.hu

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft. · H-1108 Budapest, Gyömrői út 140. · Tel.: 1/264-8914, 265-1594 · Fax: 1/262-0467 · Internet: www.caparol.hu · E-Mail: caparol@caparol.hu