

> Oldószeres mázolóanyagok >> Speciális mázolóanyagok

# Capalac Profi Venti

Vízháztartást szabályozó selyemfényű festék faablakokra és korlátozottan mérettartó fa elemekre, kül-és beltérre.



## Termékleírás

<b>Felhasználás:</b>	Vízháztartást szabályozó ablakfesték kül- és beltéri alkalmazásra. Zsalugátelekre a gyakran nem megfelelő szerkezeti kialakítások miatt a Capadur Color Wetterschutzfarbe alkalmazása ajánlatos.
<b>Tulajdonságai:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Könnyen feldolgozható, kiválóan terülő</li> <li>■ Diffúzióképes, vízháztartást szabályozó</li> <li>■ Gyorsan száradó</li> <li>■ Jó élfedő</li> <li>■ Háztartási tisztítószereknek és rövid időre gyenge savaknak és lúgoknak ellenálló</li> <li>■ Aromás oldószert nem tartalmaz</li> </ul>
<b>Anyagbázis:</b>	Alkidgyanta, aromamentes oldószert.
<b>Sűrűség:</b>	1,25 g/cm <sup>3</sup>
<b>Fényességi fok:</b>	Selyemfényű
<b>Színek:</b>	Fehér. ColorExpress rendszerrel színezhető. Megjegyzés: Intenzív és sötét színekre (pl.sötétkék) festett felületek dörzsölésekor a dörzsölő felület (pl. textília) megszíneződhet, ilyen esetben egy szintelen fedőréteggel pl. Capalac Kristall-lal (Capalac Kunstharz-Klarlack) való átvonás ajánlott.
<b>Biztonsági intézkedések:</b>	A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 102/1996. (VII.12.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Lejárt szavatosságú lakként, festékként gyűjthető össze! Csak a készítményt nem tartalmazó doboz hasznosítható újra!
<b>Tárolás:</b>	Hűvös helyen. Az edényt jól lezárva kell tartani.
<b>Kiszerelés:</b>	Standard: 375 és 750 ml, 2,5 és 10 liter ColorExpress: 1 és 2,5 és 10 liter



**Feldolgozás**

**Alkalmos alapfelületek:**

Mérettartó és korlátozottan mérettartó fa épületelemek. Az alapfelület legyen száraz, hordképes és tapadást gátló anyagoktól mentes.

Lombos fa: max. 12 %  
Tűlevelű: max. 15 %

**Előkészítés:**

**Új fa épületelemek:** Felületet száírányba lecsiszolni, alaposan megtisztítani és az esetleg kilépő fa alkotóelemeket, pl. gyantát eltávolítani.

**Régi, kezeletlen fa:** Időjárásnak kitett, elszürkült felületeket az egészséges fáig lecsiszolni és alaposan megtisztítani. Éles éleket lecsiszolni.

**Festett fa:** Nem hordképes régi festéket az egészséges fáig teljesen eltávolítani. Hordképes régi festéket lecsiszolni és megtisztítani.

**Rétegfelépítés:**

Alapfelület	Felhasználás	Felület előkészítés	Impregnálás	Alapozás	Közbenső réteg	Fedőréteg
Fa, faanyagok	Beltéren	csiszolás	-	Capalac Profi Venti	Capalac Profi Venti	Capalac Profi Venti
Fa épületelemek	Kültéren	csiszolás, élek, gyanta eltávolítása, repedések szanálása	Capalac Holz Imprágniergrund vagy Capadur Impragnálóazúr (színtelen)	Capalac Profi Venti	Capalac Profi Venti	
Hordképes régi festékek	Bel- és kültéren		lecsiszolni vagy lelugozni	Capalac Profi Venti <sup>1</sup>	Ha szükséges Capalac Profi Venti	

<sup>1</sup> A károsult nyers fa felületeket Capalac Holz-ImprágnierGrund-dal vagy Capadur Impragnálóazúrral impregnálni. Az ablakok belső felületén Capalac FensterLack, vagy a Capalac Profi HG (Capalac Hochglanz-Buntlack) páratl kevésbé áteresztő réteget ad. Bejárati (külső) ajtókon Capalac Base Top-pal ellenállóbb és kevésbé szennyező bevonat érhető el.

**Felhordás:**

Ecsettel, hengerrel vagy szórással. A Capalac Profi Venti ecsettel való felvitelre közvetlenül alkalmas. Felhasználás előtt gondosan fel kell keverni, ha szükséges Caparol AF-Verdünnern-el vagy más alkalmas hígítóval hígítani.

**Szórás:**

**Magasnyomású szórás:**

szórófúvóka: 1,5-2,0 mm  
nyomás: 2,0-4,0 bar  
hígítás: 5-15 térf.%  
viszkozitás DIN4:30-50 sec.

**Alacsony nyomású szórás:**

szórófúvóka: 1,5 mm  
nyomás: 0,2-0,5 bar  
hígítás: 5-20 térf.%  
viszkozitás DIN4:30-40 sec.

**AIRLESS:**

szórófúvóka: 0,009-0,011 inch  
szórófej: 0,23-0,28 mm  
nyomás: 180-200 bar  
hígítás nem szükséges  
viszkozitás: szállítási viszkozitás

**Anyagfelhasználás:**

ecsettel való felvitel: 100-110 ml/m<sup>2</sup> rétegenként.  
hengerezés: 90-100 ml/m<sup>2</sup> rétegenként.  
magas/alacsony nyomású szórás: 120 ml/m<sup>2</sup> rétegenként.  
Airless: 130 ml/m<sup>2</sup> rétegenként.  
Pontos anyagfelhasználás csak próbafestéssel határozható meg.

<b>Száradási idők:</b>	20 °C hőmérséklet és 65 % relatív páratartalom esetén: porszárás 3 óra megfogható 6-7 óra átfesthető 4-6 óra szórható 6 óra Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a száradási idő megnövekedhet.
<b>Feldolgozási hőmérséklet:</b>	Min. 5 °C hőmérséklet a levegőre, az anyagra és az alapfelületre.
<b>Szerszámok tisztítása:</b>	Használat után azonnal lakkbenzinnel vagy a felhasznált hígítóval.
<b>Biztonsági előírások:</b>	<b>Veszélyes összetevők:</b> <b>Nafta</b> (EU-szám: 265-150-3) 10-25 % <b>R 10</b> – Kevésbé tűzveszélyes <b>R 66</b> – Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja <b>S 2</b> – Gyermekek kezébe nem kerülhet <b>S 7/9</b> – Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó <b>S 16</b> – Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás <b>S 23</b> – A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni <b>S 24/25</b> – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást <b>S 29</b> – Csatornába engedni nem szabad <b>S 38</b> – Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni <b>S 51</b> – Csak jól szellőztetett helyen használható <b>S 62</b> – Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét „Szenzibilizáló anyagot (Butanon-oxim) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciókat válthat ki.”
<b>Műszaki tanácsadás:</b>	Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét

**Műszaki információ Nr. 086 • Állapot: 2007. december**

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhasználást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.

**Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.** • H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel.: 1/264-8914, 265-1594 • Fax: 1/262-0467 • Internet: [www.caparol.hu](http://www.caparol.hu) • e-mail: [caparol@caparol.hu](mailto:caparol@caparol.hu)