Sylitol-Finish

Kiváló vízpára áteresztő, ásványi alapú homlokzatfesték.

CAPAROL

Termékleírás

Alkalmazás: Sylitol-Finish homlokzatfesték alkalmas régi ásványi és szilikát alapú festések renoválására, különösen műemlékvédelem alatt álló épületek esetében, továbbá mész-, mészcement és cementhabarcs vakolatok és terméskő felületek festésére. Sylitol-Finish homlokzatfesték alkalmas továbbá vakolatjavító rendszerek fedő festésére.

Tulajdonságai:

- Környezetkímélő
- Kiválóan vízpára áteresztő
- Időjárásálló
- Ásványi eredetű falfesték.

Kiszerelés: 2,5 liter; 5 liter, 10 liter

Kötőanyag: Kálivízüveg szerves stabilizátorokkal.

Tárolás: Hűvös és fagymentes helyen, eredeti, lezárt csomagolásban 12 hónapig tárolható.

Feldolgozás

Rétegfelépítés: **Alapozás:** Sylitol Koncentrátummal, 1:1 arányban vízzel hígítva.
Közbülső és fedő rétegek: Sylitol-Finish homlokzatfesték, max. 10 %-ban Sylitol Konzentratummal hígítva.

Felhordás: Kenéssel, hengerezéssel vagy szórással.

Színezés: A ColorExpress színező rendszerben színezhető

Hígítás: Sylitol Konzentratummal.

Anyagfelhasználás: Kb. 200 ml/m² a közbülső és fedő rétegre. (Tájékoztató jellegű érték, a pontos anyagfelhasználást próba felhordásával lehet megállapítani.

ColorExpress

Szín:	Fehér, és bázisok, ColorExpress géppel színezhető.
Feldolgozási hőmérséklet-határ:	(Anyag-, alapfelület és levegő hőmérséklet a feldolgozás és a száradás alatt) +7 °C fölött, közvetlen napsugárzás, eső és erős szél esetén nem szabad felhordani. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre!
Száradási idő:	20 °C-on és 65 % relatív levegő páratartalom mellett az egyes rétegek felhordása között legalább 12 óra száradási időnek kell eltelnie. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb levegő páratartalom esetén a száradási idő megnő.
Szerszámok tisztítása:	Használat után azonnal, tiszta vízzel.
Figyelem!	A festendő felületek környezetét, különösen az üveg-, kerámia-, klinker-, terméskő- és fémfelületeket gondosan le kell takarni. Az esetleges fröccsenéseket bő vízzel azonnal le kell mosni. A termék speciális tulajdonságai megőrzése érdekében azt más termékkel keverni nem szabad. Az átlapolások elkerülése érdekében az összefüggő felületeket egy fázisban, “nedves a nedvesre” eljárással kell bevonni. Nem alkalmas lakk, diszperziós festék, PVC, tiszta gipszvakolat és fa felületek bevonására.
Kiegészítő információk:	A termék a vegyszertörvény értelmében nem minősül veszélyes anyagnak. Ennek ellenére a feldolgozás során a vegyszerekre vonatkozó általános biztonsági és higiéniai előírásokat be kell tartani. Gyermekek számára nem hozzáférhető helyen kell tárolni. A bőrrel való hosszabb érintkezés vagy a szembe kerülés fokozott ingerhatásokat válthat ki. Az érintett felületeket azonnal bő vízzel le kell mosni.
Hulladékelhelyezés:	Veszélyes hulladék megsemmisítőben vagy lerakón. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Nem juthat a csatornahálózatba vagy nyílt vizekbe.

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelület legyen tiszta, tapadást rontó anyagoktól mentes és száraz.

Új mész-, javított mész- és cementhabarcs vakolatok:	Az új vakolatfelületeket 2-4 hétig bevonatlanul kötni kell hagyni. A porló felületeket és a mészcsurgásokat el kell távolítani.
Régi mész-, javított mész- és cementhabarcs vakolatok:	Az erősen szennyezett vagy algás felületeket erős kefével, vagy magasnyomású forró vizes mosó berendezéssel alaposan meg kell tisztítani. A mohás és algás rétegeket mechanikusan el kell távolítani, majd 1:3 arányban vízzel hígított Capatox gombaölővel bőven beereszteni. A kezelés után a felületet a követő réteg felhordása előtt hagyjuk jól kiszáradni.
Felületükön porló vakolatok:	Szárazon lekefélni és az egész felü-letet 1:1 arányban vízzel hígított Sylitol Koncentrátummal alapozni.
Ásványi eredetű bevonatok:	A jól tapadó, nem sérült bevonatokat szárazon vagy nedves eljárással meg kell tisztítani. A már nem jól tapadó, sérült bevonatokat el kell távolítani. Alapozás 1:1 arányban vízzel hígított Sylitol Koncentrátum-mal.
Régi diszperziós bevonatok és vakolatok:	Diszperziós alapú felületeken a szilikát termékek nem tudnak megtapadni. A régi diszperziós bevonatokat ezért maratással el kell távolítani, a felületet végezetül magasnyomású forró vizes mosóberendezéssel át kell mosni.
Terméskő:	A terméskő felületek legyenek tiszták, szárazak és kivirágzástól mentesek.
Vakolatjavítások:	A megnyitott repedések és vakolathibák javításakor ügyeljünk arra, hogy a javító vakolat szilárdsága és struktúrája megfeleljen az eredeti vakolatének. A javított felületeknek a bevonás előtt teljesen ki kell száradniuk. Kisebb hibákat diszperziómentes kültéri glettanyaggal is javíthatjuk.

Műszaki tanácsadás:

Az összes, a gyakorlatban előforduló alapfelület és azok kezelésének leírása túlmutat a jelen dokumentáció keretein. Amennyiben olyan felületek kezelésére van szükség, melyek nem találhatók ebben a dokumentációban, feltétlenül egyeztessen a vevőszolgá-latunkkal. Az adott feladatra konkrét tanácsadással mindenkor állunk rendelkezésére.

Műszaki információ Nr. 195 • Állapot: 2007. december

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft. • H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.
Tel.: 1/264-8914, 265-1594 • Fax: 1/262-0467 • Internet: www.caparol.hu • e-mail: caparol@caparol.hu