

> *Beltéri falfestékek* >> *Latex, penészgátló, epoxi és speciális falfestékek*

IsoDeck

Speciális beltéri falfesték nikotinos elszíneződések szigetelésére. Oldószermentes, mosás- és súrolásálló ÖNORM C 2357 szerint.



Termékleírás

Felhasználási terület:

Speciális beltéri falfesték a nikotinszennyezett fal- és mennyezetfelületek gyors és gazdaságos renoválásához. IsoDeck elszigeteli és megszünteti a nikotinos elszíneződéseket, amelyek a hagyományos vízzel hígítható festékek alkalmazásakor feloldódnának és foltosodást okoznának.

IsoDeck oldószermentes és gyorsan szárad. Ezért főleg lakások, irodák, éttermek, szállodák, stb. Renoválására különösen alkalmas, mivel a rétegek felhordása között nincsenek hosszú várakozási idők és szagtalan. Caparol Szigetelő alapozóval együtt akár nagyon makacs szigetelési problémák is gyorsan és gazdaságosan megoldhatóak, úm. beázások eltüntetése, vagy megszáradt olaj- vagy zsírfoltok átfestése.

Tulajdonságai:

- Vízrel hígítható
- Környezetkímélő
- Oldószermentes
- Nem kellemetlen szagú
- Mosás- és súrolásálló ÖNORM C2357 szerint
- Vízpára áteresztő
- Jól takar és szigetel

Kötőanyag:

Műanyag disperzió

Fény:

Matt

Szín:

Fehér

Kiszérelés:

12,5 liter

Raktározás:

Hűvös de fagymentes helyen, eredeti edényben felbontatlanul 12 hónapig tárolható.

További információk:

Ez a termék nem minősül veszélyes anyagnak. Ennek ellenére kezelésekor a vegyi anyagokra vonatkozó általános higiéniai és biztonsági előírásokat be kell tartani. Gyerekektől elzárva kell tárolni.



Hulladékelhelyezés:	Veszélyes hulladék tárolóban. Ne dobjuk háztartási hulladék közé. Csatornába és szabad vizekbe nem kerülhet.
Feldolgozás	
Rétegfelépítés:	Közepesen szennyezett niktinos felületek: Egyszeri, bő, egyenletes IsoDeck réteg, 5%-ban vízzel hígítva. A nagyon kontrasztos és eltérően szívó felületeken az IsoDeck réteg előtt egyszeri, 5-10 %-ban vízzel hígított IsoDeck alapozó réteg ajánlott. Erősen szennyezett niktinos, és/vagy víz-, korom-, olaj- vagy zsírfoltos felületek: alapozás hígítatlan Caparol Szigetelő alapozóval, vagy Caparol Aquasperrgrunddal, kiszáradás után (legalább 12 óra) 1 - 2 réteg IsoDeck, legfeljebb 5 %-ban vízzel hígítva.
Felhordás:	Ecsettel, hengerrel vagy szórva. Airless: Szórási szög: 50 ° Fúvóka: 0,021" - 0,028" Nyomás: 150 bar
Alsó feldolgozási hőmérséklet:	+5 °C alap- ill. Környezeti hőmérséklet alatt ne hordjuk fel.
Színezés:	Legfeljebb 10 % ban Alpinacolor Színezőfestékkel. A színezett IsoDeck festék a gyártástechnológiából adódóan tartalmazhat minimális mennyiségű oldószert. Ezért a színárnyalatok kisebb eltéréseinek elkerülése érdekében a szükséges teljes mennyiséget egy nagy edényben egyszerre keverjük ki.
Hígítás:	Tiszta vízzel.
Anyagfelhasználás:	Rétegenként kb. 200 g/m ² IsoDeck sima alapfelületen. Durva alapfelületen az anyagfelhasználás arányosan növekszik. Pontos anyagfelhasználási értékeket csak helyszíni próbafestéssel lehet meghatározni.
Száradási idő:	+20 °C-on és 65 % rel. páratartalom mellett a Caparol Szigetelő alapozó 12 órán belül, IsoDeck 4-6 órán belül felületi száraz és átvonható. Alacsonyabb környezeti hőmérséklet vagy magasabb páratartalom esetén a száradási idő arányosan növekszik.
Szerszámok tisztítása:	Használat után azonnal vízzel.
Alkalmas alapfelületek	
Alapfelületek előkészítése:	Az alapon nem lehet elszennyeződés, leváló anyagréteg és száraz legyen. A niktinos elszíneződéseket valamint a korom-, olaj-, zsír- és vízfoltokat zsíroló háztartási tisztítószerral mossuk le és hagyjuk kiszáradni. A kiszáradt beázási foltokat jól keféljük le.
Figyelem!	A termék speciális tulajdonságai miatt azt más termékkel keverni nem szabad. Az átmenetemes felület elérése érdekében a munkát ún. "nedves a nedvesre" eljárással végezzük.
Műszaki tanácsadás:	Minden a gyakorlatban előforduló alapot és annak szakszerű kezelését ebben az írásban nem lehet részletezni. Bonyolultabb eseteknél szaktanácsadóink részletes, tárgyira vonatkozó segítséggel állnak rendelkezésre.

Műszaki információ Nr. 848 • Állapot: 2007. december

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft. • H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel.: 1/264-8914, 265-1594 • Fax: 1/262-0467 • Internet: www.caparol.hu • e-mail: caparol@caparol.hu