Capacryl Heizkörper-Lack

Vízzel hígítható, fényes radiátor festék.

CAPAROL

Termékleírás

Alkalmazás: Fűtésrendszerek csöveinek és fűtőtesteinek lakkozására.

Tulajdonságai:

- Súrolásálló DIN 55900/2 rész szerint
- Hőálló 180 °C-ig DIN 55900/2 rész szerint
- Környezetkímélő
- Szagsemleges
- Hosszan fénytartó, nem sárguló
- Rugalmas, jó élfedő
- Gyorsan száradó
- Könnyen feldolgozható
- Hagyományos háztartási tisztítószereknek ellenálló

Kötőanyag: Vízzel hígítható akril műgyanta diszperziós lakk

Sűrűség: kb. 1,23 g/cm^3

Szín: Fehér. Capacryl PU Satin lakkal színezhető.

Fényességi fokozat: Fényes

Hulladék elhelyezés: Csak maradéktalanul kiürített edényt szabad újrafeldolgozásra leadni. Kis mennyiségű maradékot teljesen beszáradva építési hulladékként vagy a háztartási hulladékgyűjtőben elhelyezni.

Tárolás: Hűvös, de fagymentes helyiségben.

Kiszerelés: 750 ml és 2,5 liter

Feldolgozás

Rétegfelépítés:
Alapozó és közbülső bevonat: Capacryl Haftprimer
Fedő bevonat: Capacryl Heizkörper-Lack

Felhordás:
Ecsettel, hengerrel vagy szórással.

Hígítás:
Capacryl Heizkörper-Lack kenésre és hengerezésre beállítva kerül forgalomba. Igény esetén vízzel hígítható max. 5 %-ban..

Anyagfelhasználás:
Kb. 120 ml/m^2 rétegenként

Száradási idők:
+20 °C-on és 65 % relatív páratartalom mellett 1-2 órán belül porszáraz, 10-12 órán belül átvonható, teljesen száraz 2-3 nap elteltével.

A feldolgozás alsó hőmérséklethatára:
+8 °C alap és környezeti hőmérséklet

Szerszámok tisztítása:
Használat után azonnal vízzel.

Biztonsági előírások:
Az általános biztonsági és egészségvédelmi előírásokat az oldószermentes lakkok és lazúrok feldolgozásakor is be kell tartani. Gyermekek számára nem hozzáférhető helyen kell tárolni. Szembe vagy bőrre kerülés esetén azonnal bő vízzel lemosni. Szórással való felhordáskor a festékködöt nem szabad belélegezni. Nem juthat a csatornahálózatba vagy nyílt vizekbe.

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelület legyen száraz és tapadást rontó anyagoktól mentes.

Új, gyárilag alapozott fűtőtestek:
Jól megtisztítani és zsírtalanítani. A rozsdás részeket eltávolítani és Capalac Korrogrund -dal alapozni. A csővezetékeket rozsdamentesíteni, megtisztítani és Capalac Korro-grund -dal alapozni. A tapadást és a bevonatok összeférhetőségét ellenőrizni kell, esetleg Capacryl Haftprimer-rel alapozni.

Festett fűtőtestek és fűtéscsövek:
A tapadást és a bevonatok összeférhetőségét ellenőrizni kell, esetleg Capacryl Haftprimer-rel alapozni. Nem tapadó bevonatokat maradéktalanul el kell távolítani. Jól megtisztítani és zsírtalanítani. A rozsdás részeket eltávolítani és Capalac Korrogrund -dal alapozni. A csővezetékeket rozsdamentesíteni, megtisztítani és Capalac Korro-grund -dal alapozni. Szükség esetén alapozás Capacryl Haftprimer alapozóval. A jól tapadó bevonatokat megtisztítani és megcsiszolni (180-as vagy finomabb vászonnal).

Közbülső réteg:
Capacryl Heizkörper-Lack.

Figyelem:
A fűtőtesteket és csővezetékeket kizárólag kihűlt állapotban szabad festeni. Intenzív színű bevonatokat Capacryl Haus-Lack-kal ajánlatos kivitelezni.

Műszaki tanácsadás:
Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Műszaki információ Nr. 967 • Állapot: 2007. november

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft. • H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.
Tel.: 1/264-8914, 265-1594 • Fax: 1/262-0467 • Internet: www.caparol.hu • e-mail: caparol@caparol.hu