

NEW²⁰¹⁹

Capatect Dämmkleber 175

Ásványi alapú szárazhabarcs homlokzati hőszigetelő lapok ragasztására Capatect Standard hőszigetelő rendszerekben.



Termékleírás

Alkalmazás	Szerves anyagokkal módosított ásványi ragasztóhabarcs, kizárólag homlokzati hőszigetelőlapok ragasztására Capatect Standard hőszigetelőrendszerekben.
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gyors kezdeti tapadás ■ Magas ragasztóerő ■ Hatékony vízpára áteresztő képesség ■ Könnyű feldolgozhatóság ■ Optimális szemcseméret ■ Ásványi kötőanyag lágyító adalékokkal ■ Környezetbarát ■ Nem illetve nehezen éghető, a Capatect Standard hőszigetelő rendszer felépítésének megfelelően.
Kiszerezés/csomagolási egység	25 kg, zsák
Színek	Szürke
Tárolás	Száraz, hűvös, fagymentes helyen. Közvetlen napfénytől óvni kell. Sértetlen, bontatlan csomagolásban 6 hónapig tárolható.
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hővezető képesség: $\leq 0,35$ W/mK ■ Legnagyobb szemcseméret: 0,8mm ■ Külső és gyári minőség-ellenőrzés: ETA-18/0369 ETA-18/0370
Kiegészítő termék	Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176

Feldolgozás

Alkalmos alapfelületek	Tégla falazatok, beton, lőt beton valamint vakolt falfelületek.
Alapfelület előkészítése	<p>Az alapfelület legyen ép, tiszta, száraz és hordképes. A szennyező anyagokat (pld. zsaluolaj), kiugró habarcsékeket és minden olyan anyagot mely csökkenti a tapadást, el kell távolítani. A hibás, pergő régi festékbevonatokat és vakolatokat el kell távolítani. A laza vakolat rétegeket le kell verni, megtisztítani és síkban kijavítani. Az erősen szívó, málló és porló felületeket a stabil rétegig meg kell tisztítani és Sylitol-Konzentrat 111-el alapozni.</p> <p>A fogadó felület nem lehet víztaszító, az oldószeres vagy vizes diszperziós festékrétegeket távolítsuk el. Az erősen szívó alapokat szükség szerint alapozzuk!</p> <p>Megfelelő maszkoló szalaggal védje az ablakpárkányokat és az egyéb homlokzatelemeket.</p>



Felhasználás	Kb.: 4.0–5.0 kg/m ² Hozzávetőleges, tájékoztató érték mely függ az alapfelület minőségétől, tulajdonságaitól (pl.: egyenletlenség) és a felhordás módjától. Az adatok tájékoztató jellegűek, pontos értéket a helyszínen, próbafelhordással kell meghatározni.
Feldolgozási feltételek	Az alkalmazás és a száradás során az alapfelület, anyag és a környezet hőmérséklete +5 °C és +30 °C között legyen. Ne alkalmazza napsütötte alapfelületeken valamint erős szél, köd, eső, relatív magas páratartalom és fagyveszélyes időjárási körülmények között. Napsütötte időszakokban javasoljuk, hogy a termék felhordása mindig a napsütötte oldalt követve történjen. Figyeljünk az éjszakai fagyokra!
Száradás/száradási idő	20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett a ragasztó 2-3 nap elteltével teljesen megkötött és terhelhető. Hűvös időjárás körülmények esetén lassabb száradással kell számolni. A dübelelést csak a ragasztó teljes megkötése után végezzük.
Szerszámok tisztítása	Használatot követően azonnal vízzel.
Az anyag elhelyezése	A zsákonként szükséges vízmennyiséget (kb. 5-6 liter) egy megfelelő edénybe önteni és a Capatect Dämmkleber 175 szárazhabarcsot lassan hozzáadagolni. Erős, lassan forgó keverővel (kézi keverőgéppel vagy horizontális gépi keverővel) csomómentes masszává keverni, majd 10 percig dagadni hagyni, ezt követően ismételtlen átkeverni és kismennyiségű vízzel a konzisztenciát beállítani. A feldolgozhatósági idő 1,5-2,0 óra az időjárási körülményektől függően. A már szilárduló anyagot vízzel ismét fellazítani nem lehet! Törekedjünk arra, hogy mindig csak egész zsákokat keverjünk!
Hőszigetelő lap ragasztó	A Capatect homlokzati hőszigetelőlemezekre a Dämmkleber 175-t un. pont-perem ragasztásos módszer alkalmazásával kell felhordani. A tábla szélére 5cm széles egybefüggő csíkot, a tábla közepére 3 tenyér nagyságú pontot kell felhordani, hogy a ragasztó érintkezési felülete legalább 40%-ot érjen el. Ásványgyapot lemezek esetében a tapadás javításának érdekében a ragasztót vékonyan fel kell húzni a ragasztandó felületre, majd enyhe nyomással a szálak közé kell préselni (tapadóhíd kialakítása). Ezt követően a ragasztás ugyanúgy folytatható, mint a polisztirol hőszigetelő tábla esetében. A ragasztó nem alkalmazható a lapok peremeire! A ragasztást alulról, felfelé haladva átlapolva végezzük törekedve az 50% fedésre. Az ún. "pont-perem" ragasztási technikával maximum 1cm falazat- és homlokzat egyenletlenségek javíthatók. Ügyeljen a hőszigetelő táblák megfelelő vízszintes és függőleges felhelyezésére, a lábazati indítósin pontos rögzítésére. A „bőrösödést” elkerülve mindig annyi Capatect Dämmkleber 175-t keverjen be amennyi a ragasztandó táblákhoz szükséges. A száradás időtartama alatt a felületet esőtől, fagytól védeni kell.

Tanács

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)	Gyermekektől elzárandó. A termék használata és száradása során gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. A feldolgozás közben ne egyen, igyon vagy dohányozzon. A termék vízzel szemben lúgos reakciót mutat. Bőrirritációt okoz. Súlyos szemkárosodást okoz. Viseljen védőkesztyűt / szemvédőt / arcvédőt. HA BŐRRE KERÜL: bő vízzel és szappannal mossa le. HA SZEMBE KERÜL: vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét majd folytassa az öblítést, illetve forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy szakorvoshoz. LENYELÉS esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy szakorvoshoz. Bőrirritáció esetén forduljon szakorvoshoz. Szennyezett, koszos munkaruházatot vegye le és mossa ki az újbóli viselet előtt. A termék allergiás reakciót váltható ki. Bővebben lásd: Biztonsági Adatlap.
Ártalmatlanítás	Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi hatóságok követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Csak teljesen üres zsákokat lehet újrahasznosítani. Megkötött anyagmaradék építési, bontási, kommunális hulladékként ártalmatlanítható. Nem juthat csatornarendszerbe, nyílt vizekbe és talajba. Különös figyelmet kell fordítani a telephelyből- és építési helyszínről származó hulladékok eltávolítására a helyi hatóságok követelményeinek és eljárásainak megfelelően.
Biztonsággal kapcsolatos adatok / veszély és szállítási címkézés	Cementet tartalmaz. Lásd a Biztonsági adatlapot.
További részletek	Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok előkészítésével. Abban az esetben, ha a jelen műszaki információ nem tartalmazza az adott alapfelületet, szükséges cégünkkel ill. tanácsadóinkkal felvenni a kapcsolatot. Örömmel állunk rendelkezésre részletes, az adott objektumra vonatkozó szaktanácsadással.
Ügyfélszolgálat	Caparol Ügyfélszolgálat: Telefon: +36/1-264-8914 Fax: +36/1-262-0467 E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki Információk Nr. HU-CT175 · Állapot: 2019, március

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft. · H-1108 Budapest, Gyömrői út 140. · Tel.: 1/264-8914, 265-1594 · Fax: 1/262-0467 · Internet: www.caparol.hu · E-Mail: caparol@caparol.hu