

**NEW** 2019

# Capadecor® Diamonds

Csillogó effekt-pigmentpor átlátszatlan és átlátszó beltéri falfelületekhez.



## Termékleírás

Alkalmazás

Csillogó hatású pigmentpor mely Capadecor® fallazúrokkal, magas minőségű falfestékekkel (pl.: Premium Color), dekorációs bevonatokkal és számos kiegészítő termékkel kombinálható.

Tulajdonságok

Egy kis csillogás: a Capadecor® Diamonds egy ragyogó ezüst- és arany hatású effekt pigment a dekoratív beltéri faltervezéshez. A csillogó pigmentek a helység természetes- és mesterséges fényviszonyától függően szolid-, elegáns felületeket eredményeznek. A Capadecor® Diamonds matt termékekkel is biztosítja a ragyogó ezüst- és arany fényhatást.

- Száraz pigmentek beltéri használatra
- Ragyogó hatás matt termékekben is
- Egyéni adagolás max. 3%-ban

Kiszereelés/csomagolási egység

Műanyag doboz  
75g

Karton: 4 x 75g

Színek

- ragyogó ezüst
- ragyogó arany

Tárolás

Hűvös, fagymentes helyen. Az eredeti lezárt csomagolásban 24 hónapig tárolható.

Kiegészítő termék

- ArteLasur
- ArteDolce
- ArteVelvet
- DecoLasur Glänzend
- DecoLasur Matt
- Capadecor® VarioPutz
- Calcino Romantico
- Stucco Satinato
- PremiumColor
- PremiumClean

A termék felhasználási területe a 606. számú Műszaki Információban definiáltak alapján.

Beltér 1	Beltér 2	Beltér 3	Kültér 1	Kültér 2
+	+	o	-	-
(-) nem alkalmazható / (o) korlátozottan alkalmazható / (+) alkalmazható				



## Feldolgozás

Alkalmas alapfelületek	Kérjük vegye figyelembe a felhasznált kiegészítő termék műszaki adatlapját.
Alapfelület előkészítése	Kérjük vegye figyelembe a felhasznált kiegészítő termék műszaki adatlapját.
Keverési arány	Maximum 3% Capadecor® Diamonds terméket adagoljon a felhasználandó termékhez.
A felhasználás módja	<p>A Calcino Romantico-val történő alkalmazás esetén a feldolgozás előtt kb. 2–3 nappal korábban el kell végezni az adagolását és a keverést, hogy az anyag ismételtlen simítható konzisztenciát kapjon. Keverés közben ügyelni kell, hogy a Calcino Romantico-t ne keverje túl hosszán és túl gyorsan. Javasoljuk hogy max. 1 percig és kb. 400 fordulat /perc mellett keverje meg a terméket.</p> <p>A kívánt megfelelő hatás eléréshez a Capadecor® Diamonds használata az alábbi termékekben javasolt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ArteLasur</li> <li>■ ArteDolce</li> <li>■ ArteVelvet</li> <li>■ DecoLasur Glänzend</li> <li>■ DecoLasur Matt</li> <li>■ VarioPutz</li> <li>■ Calcino Romantico</li> <li>■ Stucco Satinato</li> <li>■ PremiumColor</li> <li>■ PremiumClean</li> </ul> <p>Az effekt pigmentek feldolgozása különösen a festett átlátszatlan rétegek (pl.: Premium Color) esetében hengerrel, mindig nedves a nedvesre technikával történik. A festett felület pl.: ecsettel vagy kefével történő kiegészítő vagy utólagos feldolgozása nem szükséges és rontja az kész bevonat vizuális megjelenését.</p> <p>Fényes színárnyalatú átlátszatlan termékekben történő alkalmazás esetén a csillogó hatás kevésbé érvényesül, mint a sötét színárnyalatok esetében. Ugyanez vonatkozik a fényességi fok szintjének növekedése esetében.</p> <p>A Capadecor® Diamonds effekt pigmentek használata csak a fedőrétegben szükséges.</p>
Feldolgozhatósági idő	A Capadecor® Diamonds-al kevert termékeket egy héten belül fel kell dolgozni. A feldolgozatlan termék csillogó hatásának tökéletes megőrzése hosszabb távon nem garantálható.
Szerszámok tisztítása	Használatot követően azonnal vízzel.
Megjegyzés	A Capadecor® Diamonds pigmentek por formában kerülnek forgalomba. Kérjük, gondosan kezelje a terméket, mivel a helytelen kezelés esetén a porképződés nem zárható ki.

## Tanács

Figyelem (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)	Gyermekektől elzárandó. A festék használata közben ne egyen, igyon vagy dohányozzon. Csiszoláshoz használjon P2 porszűrőt. Amennyiben orvosi tanácsra van szüksége, tartsa magánál a dobozt vagy a termék műszaki adatlapját.
Ártalmatlanítás	Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi hatóságok követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Újrahasznosításhoz csak üres kiszerezést szabad szelektív hulladék feldolgozóba leadni.
Összetevők feltüntetése - nyilatkozat	Poliészter, epoxigyanta, fém pigmentek
Műszaki tanácsadás	Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Abban az esetben, ha a jelen műszaki információ nem tartalmazza az adott alapfelületet, szükséges cégünkkel ill. szaktanácsadóinkkal felvenni a kapcsolatot. Örömmel állunk rendelkezésre részletes, az adott objektumra vonatkozó szaktanácsadással.
Ügyfélszolgálat	<p>Caparol Ügyfélszolgálat:          Telefon: +36/1-264-8914          Fax: +36/1-262-0467          E-mail: caparol@caparol.hu</p>

### Műszaki Információk Nr. 818 · Állapot: 2019, április

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.