NEW 2020

HaftGrund EG

Remineralizáló, tapadást elősegítő alapozó a rákövetkező diszperziós-, szilikongyanta- és diszperziós szilikát festékek számára kül- és beltérben. Alkalmazható pigmentált alapozórétegként sima, enyhén nedvszívó alapfelületekre.

ColorExpress · E.L.F. plus Wohlfühlklima Konservierungsmittelfrei · AIRFIX Roll- und spritzfertig

Termékleírás

Alkalmazás

Nyitott időt meghosszabbító speciális alapozó, átlátszatlan alapozáshoz kül- és beltérben a későbbi diszperziós-, szilikongyanta- és diszperziós szilikát festékbevonatok előtt.
Hatékonyabb tapadást biztosító alapozófesték sima, teherhordó aljzatokra, mint pl. gipszkarton, beton, PIc-PIII habarcscsoportok gyengén nedvszívó ásványi vakolatai és gipszvakolatok a PIV habarcscsoportból, valamint gipsz építőlapok. Gyakorlatban praktikusan alkalmazható bármilyen tapéta esetén, sima, enyhén nedvszívó alapfelületeken a megfelelő tapadás eléréséhez.
Ideális alapozófestékként az alacsonyabb átlátszatlan (takarás / fedőképesség) tulajdonsággal rendelkező ragyogó, intenzív színárnyalatok (pl.: sárga, narancs, piros) megfelelő kivitelezéséhez.

Tulajdonságok

- Szilikációra képes alapozóréteg rákövetkező diszperziós szilikátfestékek alkalmazásához
- Csúszásmentes alapozó réteg, különösen vékony gipszes glettek esetén
- Nyitott idő meghosszabbítása a rákövetkező festékrétegekhez
- Tapadás növelése az enyhén nedvszívó felületeken
- Alapozóréteg ragyogó, intenzív színárnyalatokhoz (pl.: sárga, narancs, piros)

Bázis

Módosított, remineralizált műanyag diszperzió DIN 55945 szerint.

Kiszerelés/csomagolási egység

Műanyag vödör
5 l / 12,5 l

Színek

Fehér

A HaftGrund EG max. 25% CaparolColor Vollton- und Abtönfarben vagy AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben színező festékkel színezhető. A HaftGrund EG gyárilag vagy Caparol partnereknél ColorExpress színezőgép rendszerrel a használatos Caparol színkártyák által is színezhető, 70-100 világossági érték között. Hagyományos színezés esetén a termék konzerválóanyag mentes tulajdonsága már nem garantálható.
A Histolith Volltonfarben (legfeljebb 20%) színezőfesték alkalmazása esetén a termék tartósítószer-mentes tulajdonsága érintetlen marad.

Tárolás

Hűvös, de fagymentes helyen.

Műszaki adatok

A DIN EN 13300 szerinti jellemzők:

Maximális szemcsenagyság:	< 100 µm, S1
Sűrűség:	Kb.: 1,5 g/cm³
Egyenértékű diffúziós légréteg vastagság s_dH_2O:	(sd-érték): < 0,14 m (magas), V1
Vízátbocsátási ellenállás (w érték):	(w-érték): >0,5 [kg/(m2 · h0,5)] (magas), W1

CAPAROL

A termék felhasználási területe a 606. számú Műszaki Információban definiáltak alapján.

Beltér 1	Beltér 2	Beltér 3	Kültér 1	Kültér 2
+	+	+	+	+
(–) nem alkalmazható / (○) korlátozottan alkalmazható / (+) alkalmazható				

Feldolgozás

Alkalmas alapfelületek
Az alapfelület legyen stabil, szilárd, száraz, valamint tiszta és minden olyan anyagtól mentes, mely csökkenti a megfelelő tapadást. Vegye figyelembe a német VOB C részét, a DIN 18 363 3. bekezdését. Kérjük, olvassa el a 650. számú (Alapfelületek és azok előkezelése) műszaki adatlapunkat a különféle felületek alkalmasságról és a szükséges előkezelésről.

Hígítás
Javasolt a hígítatlan alkalmazás. Amennyiben szükséges max. 3% víz vagy CapaSol Konzentrat hozzákeverésével állítható be a feldolgozásnak megfelelő konzisztencia.

Bevonatrendszer
Mint átlátszó alapozóréteg a rákövetkező diszperziós-, szilikongyanta - és diszperziós szilikát festékek előtt, illetve, mint pigmentált alapozóréteg a ragyogó, intenzív színárnyalatok megfelelő eléréséhez.

Felhasználás
Kb. 150-200 ml/m2 rétegenként az alapfelület nedvszívásától, egyenletlenségétől és a felhasználás módjától függően. Durva felületen értelemszerűen több. A pontos felhasználást a kivitelezés helyszínén próbafelhordással kell meghatározni.

Feldolgozási feltételek
A feldolgozás és a száradás során a környezetnek, az anyagnak és a felületnek +5 °C és +30 °C hőmérséklet között kell lennie.

Száradás/száradási idő
+20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett kb. 12 óra után újra felhasználható. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalomnál a száradási idő arányosan növekszik.

Szerszámok
A HaftGrund EG alkalmazható hengerrel (13-18 mm szálhosszúságú hengerek), ecsettel és Airless szóró berendezéssel.

Szerszámok tisztítása
Használatot követően azonnal vízzel.

Airless alkalmazhatóság
Szórási szög: 50°
Fúvóka mérete: 0,021-0,025
Szórási nyomás: 150-180 bar

Használatot követően a gépet tiszta vízzel azonnal meg kell tisztítani.

Megjegyzés
A speciális tulajdonságok elérése érdekébe csak Capasol Konzentrat, CaparolColor Vollton- und Abtönfarben, AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben vagy Histolith Volltonfarben termékekkel keverhető. A HaftGrund EG speciális összetétele és tulajdonságai miatt más anyagokkal nem keverhető.

Tanács

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)
Nem minősül veszélyes anyagnak vagy keveréknek. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Gépi szórással történő alkalmazás esetén viseljen P2 szűrővel ellátott arcmaszkot a permet és a szálló por belélegzésének elkerülésének érdekében.

Ártalmatlanítás
Az anyagot és az összes kapcsolódó csomagolást biztonságos módon, a helyi hatóságok követelményeinek megfelelően kell ártalmatlanítani. Újrahasznosításhoz csak teljesen üres kiszerelést szabad szelektív hulladék feldolgozóba leadni. Folyékony anyagmaradékot régi bevonatok (festék, vakolat) gyűjtőhelyén kell ártalmatlanítani, beszáradt anyagmaradékot építési, bontási, kommunális hulladékként vagy háztartási hulladékként ártalmatlanítható.

EU határérték a VOC tartalomra
EU határérték erre a termékre (kategória A/a): 30 g/l (2010). Ez a termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Termékkód festékek és zománcok
Giscode: BSW10 (korábban: M-GP01)

Összetevők feltüntetése - nyilatkozat
Poliakrilát gyanta, titán-dioxid, kalcium-karbonát, szilikátok, víz, vízüveg, adalékanyagok.

Ügyfélszolgálat
Caparol Ügyfélszolgálat:
Telefon: +36/1-264-8914
Fax: +36/1-262-0467
E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki Információk Nr. 658 · Állapot: 2019, november

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft. · H-1108 Budapest, Gyömrői út 140. · Tel.: 1/264-8914, 265-1594 · Fax: 1/262-0467 · Internet: www.caparol.hu · E-Mail: caparol@caparol.hu