



Capatect KD-Buntsteinputz (CapaStone-A)

Magasértékű, természetes zúzalékot tartalmazó, dekoratív, strapabíró vakolat.

Termékleírás

Anyag:

Tisztaakrilláttal kötött effektivakolat természetes színű márványzúzalékkal. (legnagyobb szemcse 1,8 mm)

Tulajdonságai:

Ellenáll a karcolásnak, ütésnek, fénynek, időjárásnak, csapóesőnek, kémiai vegyületeknek.

Vízgőz és CO₂ áteresztő, gyengén szennyeződik, könnyen tisztítható, elasztikus vakolat.

Alkalmazási területek:

Különösen alkalmas erősen igénybevett, dekoratív bevonatok készítéséhez. Lábzetoknál, oszlopoknál, ablak- és ajtókeretek bevonásához, stb.

Beltérben lépcsőházak, előterek és folyosók, irodák és üzlethelyiségek, iskolák, óvodák, közigazgatási intézményekben, laktanyákban, szállodákban, éttermekben, bárokban, stb.

Kötőanyag:

Műgyanta diszperzió

Szín:

11 színárnyalatban:
bergbraun, steingrau, schiefergrau,
basaltgrau, pazifikblau, dolomitbraun,
granitschwarz, islandgrün,
kaffeebraun, klinkerrot,
marmorbraun.

Tárolás:

24 hónapig
Hűvös, de fagymentes helyen. Eredeti, lezárt edényben tárolható.

Hulladék elhelyezés:

Kis mennyiségű beszáradt anyagot építési vagy háztartási hulladékként lehet elhelyezni.

Kiszerezés:

30 kg

Feldolgozás

Rétegfelépítés:

Alapozás: Capatect-vakolat alapozóval, max. 5 %-ban vízzel hígítva.

Fedő bevonat: Capatect KD-Buntsteinputz.

Felhordás:

A Capatect KD-Buntsteinputzot, az alap száradása után egy rozsdamentes acélsimítóval egyenletesen, alulról felfelé haladva, a szemcsenyag-ság 1,5-szeres vastagságában felhordani. Még nedves állapotban, mindig egyező irányban elsimítani.

Szerszámok:

Rozsdamentes acélsimító.

A felhordás alsó hőmérséklet határa:

Az alapfelület és a környezet egyaránt min. +5 °C legyen. Közvetlen napsugárzás mellett, esőben vagy erős szélben ne hordjuk fel. Ügyeljünk az éjszakai fagyveszélyre.

A Capatect KD-Buntsteinputz A kötőanyaga tejszerűen fehér, ami azonban szintelenre szárad. Fokozott figyelem szükséges, hogy ez a száradási folyamat zavartalan legyen. (el kell kerülni pl.: a magas páratartalom, eső és alacsony hőmérséklet károsító hatását.) Ellenkező esetben foltosodás léphet fel.

Hígítás:

Szükség esetén max. 3 % vízzel, feldolgozási sűrűségűre beállítani.

Anyagfelhasználás:

kb. 5,5 kg/m²

Az anyagfelhasználás nagymértékben függ az alapfelület minőségétől. Az adatok tájékoztató jellegűek, pontos értékeket a helyszínen, próbafelhordással kell meghatározni.

Száradási idők:

+20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom esetén kb. 24 óra alatt felületszáraz és teljesen kikeményedett 2-3 nap múlva.

Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idő hosszabbodik.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal tiszta vízzel.

Alkalmazások

Az alapfelület legyen száraz és tapadást rontó anyagoktól mentes. A lábzetat nem lehet nedves.

Különösen egyenletes, sima felület kívánatos, mivel a Capatect KD-Buntsteinputz a szemcsenyag-ság vastagságában hordható fel, és így nem alkalmas nagyobb felületi egyenetlenségek kijavítására. A Capatect KD-Buntsteinputz lábzetvakolat esetén csak cementvakolatra vagy a Capatect EPS hőszigetelő rendszer beágyazórétegére hordható fel.

Ásványi alapok, mészcementvakolat és cementvakolat

Új vakolatot 2-4 hétig száradni hagyni.

Régi vakolatokat megtisztítani. Javított vakolatrészeknek jól megkötöttnek és száraznak kell lennie.

Enyhén porzó vakolatokra max. 20%-ban nitrohigítóval, vagy denaturáltsszesszel hígított Caparol Mélyalapozó TB-vel megerősíteni.

Nehézbeton (bevonat nélkül)

Lekefélni, portalanítani.

Szennyeződések, zsaluolajos, zsíros, viaszos foltokat egy fluátos lemosással, vagy magasnyomással megtisztítani.

Felületi hiányosságokat megfelelő anyaggal kijavítani.

Időjárástól megrongálódott nehézbeton felületet max 20%-ban nitrohigítóval, vagy denaturált szeszszel hígított Caparol Mélyalapozó TB-vel lealapozni.

A korrodált betonfelületek javítására javasoljuk a DISBOCRET betonjavító rendszer alkalmazását.

Mész-, cement- és ásványi festékbevonatok

Mechanikusan eltávolítani, portalanítani.

Caparol Mélyalapozó TB-vel lealapozni.

Kétszer "nedves a nedvesre" technikával, bőven átitatva.

Hordképes vakolatok

Megtisztítani, fénylő felületeket felmattítani.

Nem hordképes bevonatok

Mechanikusan, vagy festéklemaróval előírás szerint eltávolítani. Lemaratott felületet egy nap száradás után Caparol Mélyalapozó LF-el alapozni.

Hordképes, porló bevonatok

Megtisztítani. Alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel, jól kiszáradni hagyni.

Moha- és algakerakódásos felület

A lerakódást mechanikusan eltávolítani. Capatox és víz 1:3 arányú keverékével bőven átitatni, alaposan kiszáradni hagyni.

Azbesztcementlapok (eternit bevonat nélkül)

Megtisztítani, minden oldalról Caparol Mélyalapozó TB-vel, lealapozni. (éleket kétszer alapozni.)

Figyelem!

Általános felhordási tanácsok:

A természetes homok adalékok miatt a különböző gyártási adagokból származó termékek enyhe színárnyalati különbséget mutathatnak. Ezért egybefüggő felületeken kizárólag

azonos gyártási számmal rendelkező anyagokat használjunk, vagy a különbözőket keverjük össze.

Az átlapolási foltok elkerülése érdekében az egybefüggő felületeket egyszerre, ún. "nedves a nedvesre" eljárással vonjuk be.

A termék speciális tulajdonságainak megőrzése érdekében ne keverjük más termékkel.

Nem alkalmas vízszintes, csapadék-víznek kitett felületek bevonására.

Kiegészítő információk:

A termék nem minősül veszélyes vegyszernek. Ennek ellenére használatkor ügyeljünk a vegyszerek kezelésére vonatkozó általános higiéniai és biztonsági előírások betartására. Gyermekektől elzárt helyiségben tároljuk.

Kerüljük a huzamosabb bőrrel való érintkezést. Szembe kerülve azonnal mossuk ki bő vízzel.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.